

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



Durezza	HV	390 - 470
Durezza	HRC	40 - 47
Granulometria	µm	53 - 150
Temperatura di fusione	°C	1260 - 1330

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Lega base cobalto tipo Stellite F con 22.5% di nichel per riporti su valvole.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016