

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



Durezza	HV	480
Durezza	HRC	47
Granulometria	µm	53 - 150
Temperatura di fusione	°C	1260 - 1330

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Lega base cobalto tipo Stellite F ad alto tenore di C e 22.5% di nichel per riporti su valvole.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 09/03/2006