

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	390 - 445
Durezza	HRC	40 - 45
Granulometria	µm	20 - 75

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Riporti antiusura con discreta lavorabilità all'utensile per l'impiego su accessori per vetreria.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 03/08/2016