

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



Durezza	HV	280
Durezza	HRC	27
Granulometria	µm	53 - 150

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporto P.T.A. in lega base cobalto tipo Stellite Gr. 25.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 02/07/2019