

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



| | | |
|---------------|-----|----------|
| Durezza | HV | 395 |
| Durezza | HRC | 40 |
| Granulometria | µm | 63 - 210 |

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti con processo P.T.A. su anelli e fondi in ghisa e bronzo d'alluminio per vetreria.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016