

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



**EN 14700 :**  
PCo2

Durezza	HV	415
Durezza	HRC	42
Granulometria	µm	63 - 180
Temperatura di fusione	°C	1275 - 1375

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Riporti P.T.A. in lega al cobalto del tipo Stellite Gr.6 ad elevato tenore di carbonio.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 05/05/2017