

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



| | | |
|------------------------|-----|----------------|
| Durezza | HV | 450 - 480 |
| Durezza | HRC | 45 - 48 |
| Granulometria | µm | 20 - 71 |
| Temperatura di fusione | °C | 1000 - 1030 |

Tipo impianto: CANNELLO
OSSACETILENICO

Campo di impiego

Riparti antiusura di media durezza al limite della lavorabilità all'utensile.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016