

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



EN 14700 :
PCo2

Durezza	HV	400
Durezza	HRC	41
Granulometria	µm	20 - 63
Temperatura di fusione	°C	1285 - 1375

Tipo impianto: PLASMA SPRAY, HVOF,
CANNELLO OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Lega base cobalto del tipo Stellite Gr.6 per impieghi antiusura ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 05/05/2017