

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



EN 14700 :
PCo2

Durezza	HV	415
Durezza	HRC	42
Granulometria	µm	53 - 150
Temperatura di fusione	°C	1275 - 1375

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti P.T.A. in lega al cobalto del tipo Stellite Gr.6 ad elevato tenore di carbonio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 05/05/2017