

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



Durezza	HRC	55
Granulometria	µm	53 - 150

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti antiusura in lega base cobalto tipo Tribaloy T-400 per impieghi ad alte temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 01/06/2021