

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



EN 14700 :
PCo2

| | | |
|------------------------|-----|----------------|
| Durezza | HV | 470 - 610 |
| Durezza | HRC | 47 - 56 |
| Granulometria | µm | 53 - 150 |
| Temperatura di fusione | °C | 1200 - 1365 |

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Lega base cobalto tipo Stellite Gr.12 ad alto tenore di C per riporti antiusura ad alte temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 05/05/2017