

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



|                        |     |               |
|------------------------|-----|---------------|
| Durezza                | HV  | 780 - 850     |
| Durezza                | HRC | 63 - 65       |
| Granulometria          | µm  | 20 - 71       |
| Temperatura di fusione | °C  | 980 -<br>1020 |

*Tipo impianto:* PLASMA SPRAY, HVOF,  
CANNELLO OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Riparti resistenti all'usura e alla frizione da metallo o da guarnizioni sintetiche.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/04/2020