

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



**62TBT1**

Durezza	HRC	60 - 65
Durezza	HV	700 - 830
Granulometria	µm	20 - 45

*Tipo impianto:* PLASMA SPRAY, HVOF

**Campo di impiego**

Riporti resistenti all'usura e alla frizione da metallo o da guarnizioni sintetiche.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016