

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	780 - 850
Durezza	HRC	63 - 65
Granulometria	µm	20 - 71
Temperatura di fusione	°C	980 - 1020

Tipo impianto: PLASMA SPRAY, HVOF,
CANNELLO OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riparti resistenti all'usura e alla frizione da metallo o da guarnizioni sintetiche.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/04/2020