

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO



Durezza	HV	580
Durezza	HRC	54
Granulometria	µm	53 - 150

*Tipo impianto:* PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Riporti antiabrasione con processo P.T.A. in lega base cobalto tipo Stellite Gr.4.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 04/08/2016