

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



**W12COM2**

Durezza	HV	1275
Granulometria	µm	100 - 200
Temperatura di fusione	°C	1300

*Tipo impianto:* PISTOLA OSSIGENO  
ACETILENE ARIA, PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Carburo di tungsteno agglomerato al 12% di cobalto per metallizzazione a caldo e riporti PTA.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 09/03/2006