

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza	HV	900 - 1350
Granulometria	µm	15 - 45

Tipo impianto: HVOF, PLASMA SPRAY

Campo di impiego

Riporti universali con carburo di tungsteno resistenti ad usura e corrosione in soluzioni acquose

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 19/07/2016