

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL GRANO DI	HV	2500 -
WC		3500
Durezza DEL LEGANTE	HRC	28 - 35
Granulometria	µm	38 - 160

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.), LASER

Campo di impiego

Riporti antiusura con carburi di tungsteno macrocristallini con elevata resistenza all'abrasione

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 01/12/2020