

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



| | | |
|----------------------|-----|----------|
| Durezza DEL GRANO DI | HV | 2100 - |
| WC | | 2400 |
| Durezza DEL LEGANTE | HRC | 60 - 64 |
| Granulometria | µm | 16 - 106 |

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti universali con carburo di tungsteno di medio spessore.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/08/2016