

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL LEGANTE	HRC	59 - 63
Durezza DEL GRANO DI WC	HV	2100
Granulometria	µm	20 - 125

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA, CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti contenenti carburi di tungsteno resistenti a forte usura per abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/10/2021