

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL GRANO DI	HV	1275
WC		
Durezza DEL LEGANTE	HRC	62 - 67
Granulometria	µm	45 - 125

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Polvere universale con carburi di tungsteno cobaltati per riporti di spessore sottile.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 30/11/2006