

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL GRANO DI WC	HV	1275
Durezza DEL LEGANTE	HRC	62
Granulometria	µm	20 - 63

Tipo impianto: PLASMA SPRAY, HVOF,
CANNELLO OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti resistenti a forte usura per abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 30/11/2006