

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL LEGANTE	HRC	60 - 64
Durezza DEL GRANO DI WC	HV	2100
Granulometria	µm	45 - 125

Tipo impianto: PISTOLA OSSIGENO
ACETILENE ARIA

Campo di impiego

Polvere universale con carburi di tungsteno per riporti di spessore sottile.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 10/03/2020