

RIPORTO -- ELETTRODO SMAW -- BASE FERRO



Durezza DOPO SALDATURA	HRC	45 - 50
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HRC	55

Ø (mm)	L (mm)
2.5	300
3.2	350
4	450

Campo di impiego

Riparti resistenti ad usura abrasiva e corrosione in impieghi ad elevate temperature.

Applicazioni

Guide di laminatoi, stampi, mazze per forgiatura, martellatrici e punzoni per estrusione a caldo, elementi di pompe, etc.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 22/12/2017