

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



Resistenza	N/mm ²	130
Limite Elastico	N/mm ²	55
Allungamento (5d)	%	16
Temperatura di fusione	°C	600

Ø (mm)	L (mm)
2	
3	
4	
5	

Campo di impiego

Universale per unioni su alluminio
fuso di origine sconosciuta.

Applicazioni

Riparazione di getti (carters, monoblocchi, etc.), compressori, recipienti, pulegge,
costruzione di cassoni e fiancate di autotreni, flange, tubi, radiatori, serpentine.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 15/12/2006