

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- MAGNESIO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	230
Durezza	HB	63

Ø (mm)	L (mm)
3.2	
6.4	

**Campo di impiego**

Saldatura del magnesio puro con procedimento TIG.

**Applicazioni**

Riparazione di difetti di fusione, supporti, carters di motoseghe, monoblocchi, testate, ventilatori, bracci, leve, cornici.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 29/03/2022