

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO



Durezza DOPO SALDATURA	HRC	52
Durezza DOPO PWHT 760°Cx2h/aria	HB	250

Ø (mm)	L (mm)
1	
1.2	
1.6	
2	
2.4	
3.2	

Campo di impiego

Costruzione e rigenerazione del bordo di stampi in acciaio.

Applicazioni

Profilo di stampi per ceramica, rulli per colata continua, cilindri per laminazione, alberi a cammes, valvole.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 14/10/2021