

RIPORTO -- BARRETTA GTAW-OAW -- BASE FERRO



Durezza DELLA  
MATRICE HRC 55  
Durezza DEI GRANI HV 2100

Ø (mm)	L (mm)
4	700
5	700
6	700
6.4	700
8	700

### Campo di impiego

Carburi di tungsteno di pezzatura da 0,5 a 1 mm per riporti altoresistenti all'usura.

### Applicazioni

Frantumatori per impasti da fonderia, bordi di coclee, martelli di mulini, raschiatori di molazze, utensili per trivellazione, pale di mescolatori, eliche di trasporto, tazze di draghe.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 27/05/2009