

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



Campo di impiego

Unioni di acciai inox austenitici del tipo 18%Cr-8%Ni-2.5%Mo resistenti a severa corrosione.

				Ø (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm ²	580			
Limite elastico	N/mm ²	460	1.6	250	
Allungamento (5d)	%	40	2	300	
Resilienza KV	J (20°C)	>70	2.5	350	
Resilienza KV	J (-120°C)	>35	3.2	350	
			4	350	
			5	450	

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020