

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio Inox Altolegato



| | | |
|-------------------|-------------------|-----|
| Resistenza | N/mm ² | 580 |
| Limite elastico | N/mm ² | 460 |
| Allungamento (5d) | % | 40 |
| Resilienza KV | J (20°C) | >70 |
| Resilienza KV | J (-120°C) | >35 |

| Ø (mm) | L (mm) |
|-----------|-----------|
| 1.6 | 250 |
| 2 | 300 |
| 2.5 | 350 |
| 3.2 | 350 |
| 4 | 350 |
| 5 | 450 |

Campo di impiego

Unioni di acciai inox austenitici del tipo 18%Cr-8%Ni-2.5%Mo resistenti a severa corrosione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020