

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio al Carbonio



				Ø (mm)	L (mm)
	Resistenza	N/mm ²	560		
	Limite elastico	N/mm ²	460	2.5	350
	Allungamento (5d)	%	30	3.2	350
Campo di impiego Assemblaggi di acciai laminati, forgiati e fusi di elevato spessore.	Resilienza KV	J (-46°C)	50	4	450
	Resilienza KV	J (-20°C)	80	5	450
	Resilienza KV	J (20°C)	140		

Applicazioni

Tubazioni e serbatoi a pressione, flange, carri ponte, condotte forzate, basamenti di macchine, tramogge, ruote per catene, cilindri di presse.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/07/2017