

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Acciaio al Carbonio



Campo di impiego

Assemblaggi di acciai laminati, forgiati e fusi di elevato spessore.

				Ø (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm ²	560			
Limite elastico	N/mm ²	460	2.5	350	
Allungamento (5d)	%	30	3.2	350	
Resilienza KV	J (-46°C)	50	4	450	
Resilienza KV	J (-20°C)	80	5	450	
Resilienza KV	J (20°C)	140			

Applicazioni

Tubazioni e serbatoi a pressione, flange, carri ponte, condotte forzate, basamenti di macchine, tramogge, ruote per catene, cilindri di presse.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/07/2017