

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- ALTA RESISTENZA



				Ø (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm ²	560			
Limite elastico	N/mm ²	430		2	350
Allungamento (5d)	%	38		2.5	350
Resilienza KV	J (20°C)	80		3.2	350
				4	450

Campo di impiego

Unioni di acciai austenitici con acciai ferritici o martensitici nonché con acciai al carbonio.

Applicazioni

Indicato per valvole, pompe, paratie e diffusori soggetti ad usura, corrosione e cavitazione da acqua marina, ingranaggi, catene, lame di livellatrici, pulegge, bracci di scavatrici.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 26/09/2017