

RIPORTO -- ELETTRODO SMAW -- BASE FERRO



				Ø (mm)	L (mm)
Durezza DOPO	HRC	37			
SALDATURA	(20°C)			2	350
Durezza DOPO PWHT	HRC	52		2.5	350
				3.2	350
				4	450

Campo di impiego

Rigenerazione e costruzione di stampi in acciaio maraging.

Applicazioni

Ricostruzione di utensili o stampi di forma complessa usurati o rotti. Saldatura di pezzi in acciaio ad indurimento superficiale, criccati; stampi, matrici, punzoni o imbutitori impiegati nell'industria automobilistica, meccanica ed aeronautica.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 30/09/2021