

## SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE STAGNO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	150	Ø (mm)
Allungamento (5d)	%	50	1.5
Temperatura di fusione	°C	217 - 229	2

### Campo di impiego

Unioni altoresistenti con buona tenacità a bassa temperatura.

*Tipo di lega:* ROCCHETTO

*Disossidante:* KOY 905FLUX, KOY 909FLUX

### Applicazioni

Tubazioni e recipienti di acciaio inossidabile per l'industria lattiero-casearia.  
Rubinetteria e tubazioni per acqua potabile fredda e calda, pluviali e grondaie.  
Contenitori, vasche ed attrezzature per lavorazione e stoccaggio di alimenti e bevande.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016