

RIPORTO -- ELETTRODO SMAW -- BASE FERRO



Durezza

HRC
(20°C)

57

Ø
(mm)

L
(mm)

2.5	350
3.2	450
4	450
5	450

Campo di impiego

Depositi tenaci e resistenti all'usura anche in presenza di colpi.

Applicazioni

Riporti su denti di pale, rulli di trascinamento, vomeri di aratri, miscelatori, martelli e più in generale, parti soggette ad usura di macchine per movimento terra.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 09/04/2021