

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



Campo di impiego

Bronzo speciale per unioni e riporti su acciaio e ghisa.

| | | | | Ø (mm) |
|------------------------|-------------------|-----------|--|-----------|
| Resistenza | N/mm ² | 680 | | |
| Allungamento (5d) | % | 22 | | 1.5 |
| Durezza | HB (20°C) | 170 | | 2 |
| Temperatura di fusione | °C | 890 - 920 | | 3 |
| | | | | 4 |
| | | | | 5 |
| | | | | 6 |

Tipo di lega: BARRETTA RIVESTITA

Disossidante: NON NECESSARIO

Applicazioni

Ricostruzione di denti di ingranaggi, maschere utensili, pistoni di presse in ghisa o acciaio, corpi e pale di pompe, filetti consumati, pignoni di alberi, morse in ghisa, carrelli e rimorchi. Particolari di carrozzeria auto.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 22/01/2007