

## SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



### Campo di impiego

Bronzo speciale per unioni e riporti su acciaio e ghisa.

				Ø (mm)
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	680		
Allungamento (5d)	%	22		1.5
Durezza	HB (20°C)	170		2
Temperatura di fusione	°C	890 - 920		3
				4
				5
				6

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* KOY 856, KOY 855S

### Applicazioni

Ricostruzione di denti di ingranaggi, maschere utensili, pistoni di presse in ghisa o acciaio, corpi e pale di pompe, filetti consumati, pignoni di alberi, morse in ghisa, carrelli e rimorchi.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 22/01/2007