

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO



Resistenza	N/mm ²	730
Temperatura di fusione	°C	645 - 770

Ø
(mm)

1.5
2
2.5
3

Campo di impiego

Tubi e laminati in rame, unioni
altoresistenti.

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: NON NECESSARIO

Applicazioni

Rotori elettrici, cavi, capicorda, condutture per acqua calda, impianti frigoriferi e per il condizionamento d'aria, anche se soggetti a vibrazioni in esercizio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 24/04/2008