

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



Durezza

HRC  
(20°C)

60

Ø  
(mm)

L  
(mm)

2.5 350

3.2 350

4 450

5 450

### Campo di impiego

Ricariche di elevato spessore  
resistenti all'usura.

### Applicazioni

Draghe, macchine per movimento terra, viti per estrusione, frantoi, guide di scorrimento, giranti di pompe, lame e denti di benne, nastri di trasporto, impianti per la frantumazione dei minerali.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 22/12/2017