

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	250
Temperatura di fusione	°C	710 - 860

Ø  
(mm)

1.5  
2  
2.5  
3  
4

### Campo di impiego

Universale per rame con ottima penetrazione capillare.

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* NON NECESSARIO

### Applicazioni

Rotori di motori elettrici, serpentini e raccorderia in rame, impianti frigoriferi e per il condizionamento dell'aria, apparecchiature sanitarie.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 12/04/2021