

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO



Resistenza	N/mm ²	430
Allungamento (5d)	%	28
Granulometria	µm	101 - 200
Temperatura di fusione	°C	610 - 690

Ø
(mm)

-

Campo di impiego

Unioni a bassa temperatura su tutti i metalli con elevata penetrazione per capillarità.

Tipo di lega: PASTA

Disossidante: INCORPORATO NELLA
LEGA

Applicazioni

Seghe circolari per il taglio del metallo e del legno, costruzioni metalliche, valvolame, impiantistica, giunti su conduttori in rame, compressori per frigoriferi, lampadari, oggetti artistici, manicotti, tubazioni e serbatoi.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 22/01/2007