

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



Campo di impiego

Riempimenti su acciaio e ghisa.

Resistenza	N/mm ²	420
Allungamento (5d)	%	33
Durezza	HB	100
Temperatura di fusione	°C	875 - 895

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 855S

Ø
(mm)

1

1.5

2

3

4

5

6

Applicazioni

Marmitte auto, lavori di carrozzeria, telai di biciclette e carpenteria in genere.

Unioni di tubi con raccordi, flange, manicotti, caldaie, recipienti in ottone, tettoie.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 23/05/2018