

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



Granulometria	µm	101 - 200
Temperatura di fusione	°C	620 - 655

Ø
(mm)

-

Campo di impiego

Unioni tenaci a bassa temperatura di legamento ed elevata penetrazione per capillarità.

Tipo di lega: PASTA

Disossidante: INCORPORATO NELLA LEGA

Applicazioni

Dissalatori, compressori, vibratori, condizionatori auto, conduttore acqua ed olio anche a pressione e ad elevata temperatura, chincaglieria, bigiotteria, placchette in metallo duro per lavorazioni a sbalzo, contatti elettrici.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/01/2016