

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



| | | |
|------------------------|-----|----------------|
| Durezza | HRC | 40 - 44 |
| Granulometria | µm | 20 - 71 |
| Temperatura di fusione | °C | 1030 - 1060 |

Campo di impiego

Riporti lavorabili su acciaio e ghisa resistenti all'usura.

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Applicazioni

Punzoni e stampi per vetro, guide di scorrimento, dispositivi di tenuta per pompe, sedi di chiavette, slitte di guide per macchine utensili, stampi e matrici per imbutitura, per gomme e materie plastiche; valvole lenticolari, perni, brasatura di grossi grani di metallo duro su utensili perforatori.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 15/07/2021