

## RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	540 - 635
Durezza	HRC	51 - 54
Granulometria	µm	20 - 71
Temperatura di fusione	°C	1000 - 1030

### **Campo di impiego**

Riporti antiusura duri e tenaci  
resistenti all'usura abrasiva.

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

### **Applicazioni**

Lame di cesoie, ganasce di mandrini, alberi e cilindri di pompe, guide di scorrimento, stampi per tegole e mattoni, saracinesche negli impianti di fabbricazione del cemento, ruote di trafilatura, pale di miscelatori, punterie.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/03/2006