

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL GRANO DI WC	HV	2100
Durezza DEL LEGANTE	HV	590
Granulometria	µm	20 - 106

Campo di impiego

Riporti extraduri tenaci e resistenti a forte abrasione in assenza di colpi.

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Applicazioni

Viti di trascinamento, mandrini d'estrusione, argani guidafile, tazze escavatrici, palette lanciaterza, rulli di guida per acciaierie, boccole e viti per frantumazione di materie plastiche, coclee per oleifici, pale di cicloni e di molazze, pale di ventilatori, segmenti raschiatori per fonderia.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 30/12/2014