

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



				Ø (mm)	L (mm)
Durezza	HRC	66			
	(20°C)			3.2	350
Durezza	HRC	52		4	450
	(600°C)			5	450

Campo di impiego

Massima resistenza all'usura abrasiva a caldo e a freddo.

Applicazioni

Campane di altoforno, molazze per fonderia, eliche di fornaci, coltelli, raschiatori, giranti e corpi di pompe per dragaggio e, più in generale, per tutti i casi di severa usura da materiali abrasivi in sospensione liquida o in presenza di elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/03/2020