

RIPORTO -- ELETTRODO SMAW -- BASE COBALTO



Durezza

HRC
(20°C)

56

Ø
(mm)

L
(mm)

Durezza

HRC
(600°C)

44

2.5

300

3.2

350

4

350

5

450

Campo di impiego

Superlega a base cobalto di durezza elevata per riporti molto sollecitati.

Applicazioni

Coclee di macchine per lavorazione delle carni insaccate, guide di laminatoi, pale di mescolatori, parti di turbine, alberi e camicie di pompe, stampi per estrusione, tenute meccaniche.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 22/12/2017