

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Cobalto



Durezza

HRC  
(20°C)

53

Ø  
(mm)

L  
(mm)

Durezza

HRC  
(600°C)

42

2.5

300

3.2

350

4

350

5

450

**Campo di impiego**

Superlega a base cobalto di  
durezza medio-alta.

**Applicazioni**

Valvole petrolchimiche, denti di seghe per legno, utensili per il taglio di carta e cartone, lame per cesoie guidafilo; matrici per fucinatura ed estrusione.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020